



三重県地方卸売市場に清潔と明るさをもたらす”白いタイル”【光触媒ハイドロテクトタイル】



TOTO



抗菌効果

既存コンクリート面と比較すると、タイル面の菌数が少ないことが確認されました。

コンクリート面	タイル面
HEROBIC COUNT SPINTEC 1111E	HEROBIC COUNT SPINTEC 1111E

*写真は分かりやすくするため菌をピンク色に着色しています。

※菌の検査には、「チッソ株式会社サニ太くん」を使用しています。

耐すべり性

洗浄前

洗浄後

洗浄後は、きれいな状態に元通り。
※洗浄はブラシやタワシをご使用ください。取れにくい場合は、メラミンスポンジで軽くこすってください。洗剤などは不要！

耐久性

使用1年経過後でも、大きな耐すべり性の変化はなく耐久性が有る事が確認されました。

英国式振り子滑り材抵抗試験器で確認しました。

安全性

「鉛及びカドミウムの溶出試験」により、溶出がないことを確認しております。

ハイドロテクトタイルの構造

ハイドロセラの防臭・抗菌のメカニズム

表面の光触媒と抗菌金属が、におい・汚れの原因である雑菌を減少させます。

- 抗菌
- 防臭
- 防滑

供試材料

ハイドロセラ・フロアPU

600 × 900 角 平 (#HE4N)

品番 : AB690#HE4N
寸法 : 600 × 897mm